

# Decowood Hardoil



**DECOLOR**

» House of colors «

## Покрытие для древесины



Твердое масло для защиты древесины.

### ОПИСАНИЕ

**DECOWOOD HARDOIL** – это специальное покрытие из натуральных масел, смол и восков. Это идеальное решение для окраски деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева), стен, потолков, пробковых покрытий и осб. Новаторская технология и уникальные свойства данного продукта гарантируют надежный результат. Подходит для нанесения на все типы хвойных и лиственных пород древесины. При применении на экзотической породе древесины необходимо провести предварительные испытания.

### ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

**Фасовка:** металлическая банка

0,375 л; 0,75 л; 2,5 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +30°C. Срок хранения 60 месяцев (от даты производства).

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:**

Кисть, Валик, ткань, распылитель.

**Очистка:**

Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

### СВОЙСТВА

- Проявляет структуру древесины
- Высокая эластичность и долговечность
- Защищает от влаги, грязи и пятен
- Отличная адгезия и механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Стабилизирует древесину
- Позволяет дереву дышать
- Не шелушится, не растрескивается
- Отличная водостойкость
- Для внутренних работ
- Состоит из природных масел, смол и восков
- Подходит для неотопливаемых помещений
- Содержит максимальное V. O. C. 600 g/l.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Инструкции по нанесению:**

**Подготовка основания:** Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, грязи, жира и отслоившихся частиц. Влажность древесины не более 14%. Необходимо удалить смоляные карманы и пятна. Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами. При шлифовании не должно оставаться царапин, рисок – эти дефекты проявляются при нанесении покрытия. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение:**

Очень хорошо перемешайте масло перед применением. Нанесите на поверхность кистью, валиком, тканью или при помощи распылителя равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. Масло не должно оставаться толстым слоем в трещинах, щелях и стыках, так как это сильно увеличит время полимеризации покрытия. После высыхания проверьте поверхность и в случае необходимости отшлифуйте абразивом с размером зерна

320, затем тщательно удалите пыль и нанесите второй слой. Если масло наносится на поверхность с целью обновления, то достаточно нанести один слой. При обработке и сушке необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать возникновения и сохранения неприятного запаха. При нанесении и сушке не допускать попадания воды и прямых солнечных лучей. Окончательная

полимеризация продукта происходит через 7-10 дней. В течение этого времени нельзя подвергать поверхность сильной нагрузке и попадания воды.

**Расход:**

Примерный расход: 35-50 мл/м<sup>2</sup> на один слой. Расход зависит от степени обработки и впитывающей способности древесины.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	Льняное масло, рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, воск, алифатические углеводороды, глинозем, каолин, сиккатив
внешний вид	жидкий
цвет	Прозрачный (под колеровку)
степень блеска	мат
плотность	0,95 г/мл
время высыхания	6-8 часов на отлип (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	12-16 часов (в зависимости от условий)
полная полимеризация	7-10 дней
температура применения	от +15°C до +30°C
разбавление	Не требуется
вязкость	30 сек (DIN 5321)

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Хранить инструмент пропитанный продуктом только в воздухонепроницаемых контейнерах или замачивать в воде. Лучше промыть и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является само возгораемым. Не давать детям. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Наносить только в проветриваемых помещениях, использовать

защитные перчатки и маску от пыли. Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.





**DECOLOR**

Decolor d.o.o ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) ■ [www.decolor.si](http://www.decolor.si)