


Decowood Floor Varnish PU



DECOLOR

» House of colors «

Покрытие для древесины



Полиуретановый лак для деревянных полов.

ОПИСАНИЕ

DECOWOOD FLOOR VARNISH PU – однокомпонентный полиуретановый лак для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Он имеет очень высокую стойкость к царапинам и одновременно имеет высокую упругость. Он имеет низкий расход и очень хорошие механические свойства. Он имеет превосходное сопротивление к химикатам и остается без изменений в контакте с жидкостями для чистки. Уникальные свойства и своя новаторская технология делают **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU** идеальным материалом для достижения гарантированного результата. Он подходит для паркетных полов, включая спортивные площадки и танцевальные студии. Легко чистится и сохраняет степень блеска в течение многих лет. Наносится легко, застывает быстро. Сохраняет свою эластичность и не подвергается усадке со временем. Подходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные площадки) помещений.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка: металлическая банка

1,0 л, 5,0 л

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик.

Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

СВОЙСТВА

- Высочайшее качество отделки деревянных полов
- Высокая эластичность и долговечность
- Не подвергается усадке
- Отличная механическая прочность
- Легко наносится и быстро твердеет
- Отличная стойкость к химикатам
- Сохраняет степень блеска в течение многих лет
- Отличная водостойкость
- Для внутренних работ
- Подходит для неотапливаемых помещений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструкции по нанесению:

Подготовка основания:

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:

Хорошо перемешайте **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU** перед использованием. Нанесите первый слой валиком или кистью. После высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите финишный слой полиуретанового лака. Второй слой наносить только после высыхания первого.

Расход:

Примерный расход: 8-12 м²/л. Расход зависит от поверхности на которую наносится материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	полиуретан
внешний вид	пастообразный
цвет	прозрачный
плотность	0,9-0,95 г/мл
время высыхания	2 часа (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	4-6 часов (в зависимости от условий)
температура применения	от +5°C до +35°C
разбавление	Допускается до 15%
Степень глянца	Gloss 85-95% satin 40-45% matt 15-20%
вязкость	180-220s (Ford Cup No 4)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.



DECOLOR

Decolor d.o.o ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si