

# Decolor FM 50



**DECOLOR**

» House of colors «

Затирка



Затирка для натурального  
и искусственного камня

## ОПИСАНИЕ

**DECOLOR FM 50** это полимерцементный цветной затирочный раствор, который предназначен для затирки швов шириной от 4 мм до 50 мм. Применяется для заделки швов всех видов камня, а также кирпича, плитки, брусчатки, клинкера и т. д.

Нанесенный материал благодаря трассовому цементу предотвращает выделение солей, роста водорослей и плесени на поверхности, обладает исключительной светостойкостью, влагостойкостью, морозостойкостью.

Рекомендуется использовать для мостовых, фасадов зданий, террас, балконов, бассейнов внутри и снаружи помещений. Подходит для полов с обогревом.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

### Фасовка:

4 кг (пластиковое ведро), 25 кг (мешок).

### Хранение:

В оригинальной упаковке в сухом помещении.

## НАНЕСЕНИЕ

### Инструменты:

Низкооборотистый миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, ветошь, контейнер для воды. После использования инструменты промыть водой.

## СВОЙСТВА

- Содержит трассовый цемент
- Устойчивость к воздействию воды и соли
- Морозостойкость
- Для заделки швов всех видов камня
- Ширина шва от 4 до 50 мм
- Защищает от образования плесени
- 9 стандартных оттенков, высокая стойкость к истиранию, трещиностойкость, светостойкость.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Инструкции по нанесению:


Смесь постепенно добавлять в воду при постоянном перемешивании. Тщательно перемешать в течении 3 мин. до тех пор, пока раствор не станет однородным (пропорция смешивания: 4,75 л воды на мешок 25 кг; 0,76 л воды на мешок 4 кг). Подождать 5 минут и затем еще раз тщательно перемешать готовую смесь. Заполните швы готовой смесью резиновым шпателем по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно протрите поверхность плитки сухой ветошью. Избегайте попадания влаги извне на не затвердевший раствор. Это может привести к помутнению цвета. Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой ветошью.

**Цвета:** Белый, багама, охра, серый, красно-коричневый, шоколад, коричневый, темно-серый, черный.

**Расход:** Расход зависит от формы камня, ширины и глубины шва.

**Работопригодность:** Прибл. 40 минут.

**Допускается хождение:** Через 24 часа.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si