

# Decowood Floor Primer PU Aqua



**DECOLOR**

» House of colors «

## Покрытие для древесины



Полиуретановая грунтовка на водной основе для деревянных полов.

### ОПИСАНИЕ

**DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA** – полиуретановая грунтовка для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Используется для обработки деревянных поверхностей перед нанесением **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA**. Создана на специальном инновационном составе. Обеспечивает превосходное прилипание с высокой упругостью и механическим сопротивлением. Наносится легко, застывает быстро и протирается очень легко. Сохраняет свою эластичность и не подвергается усадке со временем. Подходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные площадки) помещений.

### ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

**Фасовка:** металлическая банка

1,0 л, 4,0 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:** Кисть, Валик.

**Очистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить теплой водой с мылом.

### СВОЙСТВА

- На водной основе, почти без запаха
- Высокая эластичность и долговечность
- Отличная адгезия
- Отличная механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Отличная водостойкость
- Не содержит растворителей и летучие органические компоненты (VOC free)
- При нанесении очищается водой
- Для внутренних работ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Инструкции по нанесению:**

**Подготовка основания:**

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение:**

Хорошо перемешайте **DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA** перед использованием. Нанесите первый слой валиком или кистью, разбавив водой до 10%. После высыхания первого слоя, нанесите второй слой не разбавляя. После высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите финишный слой полиуретанового лака **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA** соответственно.

**Расход:**

Примерный расход: 10-12 м<sup>2</sup>/л. Расход зависит от поверхности на которую наносится материал.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	полиуретан
внешний вид	жидкий
цвет	Молочный оттенок (после высыхания прозрачный)
плотность	1,0-1,05 г/мл
время высыхания	1-3 часа (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	4-6 часов (в зависимости от условий)
температура применения	от +8°C до +35°C
разбавление	Водой до 10%
вязкость	20-30 с ( Ford Cup No 4 )

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +8°C. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то

время как высокие температуры ускоряют твердение. Не наносить под прямыми солнечными лучами и при температуре свыше +35°C.

