

## Decostone AW для бетона и камня на растворителях с эффектом мокрого камня.

- ✓ Защищает и декорирует
- ✓ Создает водоотталкивающую поверхность
- ✓ Бесцветный
- ✓ Высокая эластичность и стойкость
- ✓ Выделяет цвет
- ✓ Упрочняет и укрепляет поверхность

### Свойства

**DECOSTONE AW** представляет собой смесь метакрилатов, которая предназначена для защиты и герметизации изделий из бетона (дорожный клинкер, тротуарная плитка, бетонные блоки, и т.д.) натурального и искусственного камня, венецианской мозаики, кирпича, шифера, черепицы, керамической плитки, и любых асбестоцементных материалов. Благодаря своему особому составу имеет способность глубоко проникать в основу и образует прочную, долговечную, водонепроницаемую пленку с шелковистым блеском. Обладает отличной адгезией с поверхностью. Обеспечивает защиту обработанной поверхности от загрязнения, коррозии. **DECOSTONE AW** устойчив к суровым погодным условиям и обладает высокой стойкостью к воздействию щелочей, масла, бытовой грязи. Повышенное содержание в составе твердых субстанций повышает прочность пленки, при этом вероятность отслоения снижается, а устойчивость к истиранию увеличивается. При использовании покрытия **DECOSTONE AW** устойчивость к ультрафиолету увеличивается и выделяется интенсивность цвета. Состав следует наносить на полностью выдержанный бетон, тем самым нужно исключить вероятность попадания влаги между пленкой покрытия и поверхностью, что может привести к образованию белесого налета. Если это произойдет, то нанесение повторного слоя **DECOSTONE AW** размягчит пленку и даст возможность влаге улетучиться и вновь образует чистую пленку.

### Фасовка и хранение

#### Упаковка:

Металлические контейнеры: 1 л, 4 л, 10 л

#### Цвет:

Бесцветный

#### Хранение:

Хранение и перевозка при температурах от +5 °С до +35 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной, закрытой таре: минимум 18 месяцев.

### Технические характеристики

#### Подготовка основания:

Поверхности должны быть чистыми и сухими и очищенными от грязи, масла и жира. Процедуры, такие как сухой шлифовки, резки и / или сварка сухой лакокрасочной пленки могут вызвать появление пыли. Мокрую шлифовку / выравнивание должно использоваться везде,

где это возможно. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

**Удельный вес:** 0,85 кг / л

**Вязкость** (Кубок Flow № 4): 30 - 45 с (ISO 2431)

**Время высыхания:** Время высыхания до 1 часа и Последующие после мин. 4 часа. Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины пленки.

## Применение

**Инструменты:** кисть, валик или безвоздушный распылитель.

**Очистка:** сразу после нанесения инструменты очистить растворителем (уайт-спирит).

**Разбавление:** готов к использованию.

**Сухая на ощупь:** 1 час (время сушки больше во влажных / холодных условиях).

**До нанесения последующего слоя:** минимальное: 4 часа.

**Покрытие:** 6 - 8 м<sup>2</sup> / л, в зависимости от пористости поверхности, условий и способа при нанесении.

### Охрана труда:

Огнеопасно. Это может вызвать раздражение при контакте с кожей. Вредно для водных организмов. Это может привести к долговременным, неблагоприятным изменениям в водной среде. Держите запертым и в недоступном для детей месте. Держите банку закрытой в хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания. Курение запрещено. При использовании не ешьте, не пейте и не курите. Не вдыхать газ / дым / распыленный туман. В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию. Утилизация этого материала и его контейнера в общественном пункте сбора опасных или специальных отходов. В случае недостаточной вентиляции, носить подходящее оборудование для дыхания. Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз / лица. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к листам безопасности

Decolor d.o.o  
Osredke 8  
1262 Dol pri Ljubljani  
t: +386-(0)1-777-60-10  
f: +386-(0)1-777-60-19  
info@decolor.si  
www.decolor.si