

Decowood Floor Primer PU



DECOLOR
» House of colors «

Покрытие для древесины



Полиуретановая грунтовка на для деревянных полов.

ОПИСАНИЕ

DECOWOOD FLOOR PRIMER PU – это специальная прозрачная соединительная однокомпонентная грунтовка на основе специальных синтетических смол. Это идеальное решение для подготовки деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева) перед нанесением паркетного лака **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU**. Новаторская технология и уникальные свойства данного продукта гарантируют надежный результат. **DECOWOOD FLOOR PRIMER PU** стабилизирует древесину, защищает от влаги и цианоза. Легко наносится и быстро сохнет. Обеспечивает отличную адгезию и очень хорошую эластичность. Не подвергается усадке со временем. Подходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные площадки) помещений

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка: металлическая банка

1,0 л, 5,0 л

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C. Срок хранения 36 месяцев (от даты производства).

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик.

Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

СВОЙСТВА

- Превосходный праймер для деревянных полов
- Высокая эластичность и долговечность
- Не подвергается усадке
- Отличная адгезия и механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Стабилизирует древесину
- Отличная водостойкость
- Для внутренних работ
- Содержит максимальное V. O. C. 749 g/l.
- подходит для неотапливаемых помещений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструкции по нанесению:

Подготовка основания:

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:

Очень хорошо перемешайте грунтовку перед применением. Нанесите на поверхность широкой кистью или Валиком. После высыхания проверьте поверхность и в случае необходимости отшлифуйте абразивом с размером зерна 120, затем тщательно удалите пыль и нанесите второй слой. В дальнейшем необходимо применить финишный лак **DECOWOOD VARNISH PU** соответственно.

Расход:

Примерный расход: 10-12 м²/л. Расход зависит от размеров швов и дефектов древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	полиуретан
внешний вид	жидкий
цвет	прозрачный
плотность	0,9-0,95 г/мл
время высыхания	20-30 мин (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	1-2 часа (в зависимости от условий)
температура применения	от +5°C до +35°C
разбавление	Не требуется
вязкость	30-45 s (Ford Cup No 4)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Соблюдайте и внимательно следуйте инструк-

циям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

