

Decowall

Interior Premium



DECOLOR
» House of colors «

Краски для стен



Высокоукрывистая моющаяся краска для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ

DECOWALL INTERIOR PREMIUM интерьерная краска, изготовленная на основе водной дисперсии и полимерных связующих, для внутренних работ. Применяется для окраски стен и потолков в жилых и офисных зданиях, школах, детских садах, больницах, гостиницах, кухнях и других объектах. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит, обоев под покраску, стеклообоев и т.д. Decowall interior premium обладает хорошей стойкостью к очистке, при этом не содержит органических растворителей и обладает шелковистым эффектом. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка:

Металлическая тара по, 2,7 и 9 л

Цвета: Белый (оттенок А); Бесцветный (оттенок С)

Хранение:

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C, защищать от попадания прямых солнечных лучей, хранить в местах, недоступных для детей, НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ! Срок годности при хранении в закрытой неповрежденной фабричной упаковке: не менее 24 месяцев (от даты производства).

НАНЕСЕНИЕ

Инструменты: валик с длинным ворсом (длина ворса – 18-20 мм; можно использовать как искусственный, так и натуральный мех, а также покрытия из различных синтетических материалов – полиамид, дралон, вестан, нейлон, перлон или полиэстер), малярная кисть, подходящей для нанесения дисперсионных красок, или методом распыления.

Чистка: Сразу после использования инструменты промыть водой.

СВОЙСТВА

- Экологически чистая
- Широкий диапазон применения
- Доступна в базе А и базе С
- Отлично колеруется
- Высокая паропроницаемость
- Устойчивость к мытью до 5000 циклов

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие инструкции:

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, сухим и чистым - без остатков отслаивающейся краски и штукатурки, пыли, остатков опалубочных масел, следов жира и других загрязнений. Свеженанесенные штукатурки и выравнивающие массы при нормальных условиях (Темп. = +20 °С, отн. вл. воздуха = 65 %) должны сохнуть или «дозреть» не менее 1 дня на каждый мм толщины, время высыхания бетонных оснований составляет не менее одного месяца. С ранее окрашенных поверхностей следует удалить все легко и быстро растворимые в воде слои краски, а также остатки масляных красок, лаков и эмалей. Поверхности, зараженные плесенью, перед нанесением краски следует обязательно продезинфицировать. Перед первой окраской поверхность следует предварительно обработать грунтовкой. При восстановительной окраске и перед нанесением краски на основания, обработанные дисперсионными выравнивающими массами, грунтовка обычно не требуется.

Подготовка краски:

Краску перед использованием следует тщательно перемешать, после чего, при необходимости, в зависимости от применяемой техники и условий нанесения, разбавить водой до 5% (интенсивные тона) и до 10% (белая и светлые тона). Укрывистость краски при разбавлении сильно снижается!

Краску, необходимую для покрытия полностью одной поверхности (а лучше сразу всех поверхностей в помещении, которые окрашиваются одним цветом), необходимо

эгаллизировать (выровнять цвет) в емкости подходящего размера. Для окраски больших по площади поверхностей, в случае если даже для однослойного нанесения краски невозможно заготовить достаточного количества краски, следует сначала в емкости для эгаллизации смешать краску как минимум из трех ведер. После использования одной трети приготовленной таким образом краски, в емкость следует добавить новую краску и тщательно смешать ее с оставшейся, и т.д. При использовании белой неразбавленной краски из одной производственной серии эгаллизация не требуется. Любые «исправления» в процессе окраски (добавление колеровочных средств, разбавление и т.д.) не допускаются. Количество краски, необходимое для окраски отдельных поверхностей, оценивается на основании данных о площади этих поверхностей и среднем расходе краски. В специфических случаях расход можно определить, окрасив достаточно большую по площади тестовую поверхность

Нанесение краски:

Краска наносится в два слоя с интервалом 5 – 6 часов (Темп. = +20°C, отн. вл. воздуха = 65%) меховым или нитяным малярным валиком с длинным ворсом (длина ворса – 18-20 мм; можно использовать как искусственный, так и натуральный мех, а также покрытия из различных синтетических материалов – полиамид, дракон, вестан,

нейлон, перлон или полиэстер), малярной кистью, подходящей для нанесения дисперсионных красок для стен, или методом распыления. При нанесении валиком следует использовать соответствующую отжимную решетку. Отдельные стеновые поверхности рекомендуется окрашивать без перерывов от одного края до другого. Недоступные для стандартного малярного валика с длинным ворсом или краскопульту поверхности (углы, выступы, желоба, узкие откосы и т.д.) следует предварительно обработать соответствующей кистью или подходящим для данных условий небольшим малярным валиком. Малярную ленту, используемую для защиты поверхностей, рекомендуется удалять по прошествии 24 часов после нанесения последнего слоя краски.

Средний расход краски при двухслойном нанесении: Decowall interior premium 125 мл/м² (интенсивные тона) 160 - 190 мл/м² (белая и светлые тона), зависит от шероховатости и впитываемости основания

Внимание:

Наносить краску можно только при соответствующих микроклиматических условиях: температура воздуха и поверхности должна составлять от +5°C до +35°C, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.



DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si