

# Decowood Floor Fix PU Aqua



**DECOLOR**  
» House of colors «

## Покрытие для древесины



Полиуретановая шпатлевка на водной основе для деревянных полов.

### ОПИСАНИЕ

**DECOWOOD FLOOR FIX PU AQUA** –полиуретановая шпатлевка для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Используется для заполнения швов и устранения поверхностных дефектов деревянного пола. Создана на специальном инновационном составе. Это идеальное решение для предварительной обработки поверхности, затем покрытие грунтовкой **DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA** и полиуретановым лаком на водной основе **DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA**. Наносится легко, застывает быстро и протирается очень легко. Сохраняет свою эластичность и не подвергается усадке со временем.

### ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

**Фасовка:** металлическая банка  
1,0 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +35°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:**

Гибкий шпатель из нержавеющей стали.

**Очистка:**

Рабочий инструмент сразу после использования очистить теплой водой с мылом.

### СВОЙСТВА

- Заполнение швов и дефектов древесины
- Высокая эластичность и долговечность
- Не подвергается усадке
- Отличная механическая прочность
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Подходит для вертикальных швов
- Отличная водостойкость
- Не содержит растворителей и летучие органические компоненты (VOC free)
- При нанесении очищается водой
- Для внутренних работ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Инструкции по нанесению:**

**Подготовка основания:** Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение:** Добавить в **DECOWOOD FLOOR FIX PU AQUA** 20-30% древесной пыли, полученной от шлифовки деревянной поверхности шкуркой с размером абразива 60. Хорошо перемешать полученную смесь, чтобы создать однородную массу и заполнить швы и дефекты древесины гибким шпателем из нержавеющей стали. **DECOWOOD FLOOR FIX PU AQUA** можно заполнять отверстия до 2 мм на слой. Для больших проемов нужно наносить второй слой. Время высыхания зависит от толщины нанесения, температуры и относительной влажности. Для толщины 1мм при температуре +20°C и относительной влажности 55% время сушки составляет 20-30 минут. Низкая температура и большая относительная влажность удлиняют время высыхания. После высыхания, необходимо отшлифовать поверхность шкуркой с размером абразива 60-120. В дальнейшем необходимо применить грунтовку **DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA** и финишный лак **DECOWOOD VARNISH PU AQUA** соответственно.

**Расход:** Примерный расход: 15-20 м<sup>2</sup>/л. Расход зависит от размеров швов и дефектов древесины.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

состав	полиуретан
внешний вид	пастообразный
цвет	Молочный оттенок (после высыхания прозрачный)
плотность	0,9-1,0 г/мл
время высыхания	20-60 мин (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	20-60 мин (в зависимости от условий)
температура применения	от +8°C до +35°C
толщина слоя	До 2 мм
вязкость	2000-2500

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

---

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +8°C. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то

время как высокие температуры ускоряют твердение. Не наносить под прямыми солнечными лучами и при температуре свыше +35°C.

