

## Decolor FM 50 trass затирка для натурального камня

- > С трассового добавки
- > Устойчивы к заморозкам / оттаивания солей
- > Прост в использовании
- > предотвращает появление высолов и выцветов
- > для натурального камня, плитки и брусчатки
- > для швов шириной 4-50 мм
- > обладает противогрибковыми свойствами

### Свойства

Затирка на основе цементного вяжущего с трассовыми добавками для широких швов, водоустойкая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, безопасная для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение швов. Наличие трасса снижает вероятность появления высолов и выцветов, а также появление трещин.

### Назначение

Для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 4 до 50 мм в облицовках из бетона, натурального камня, клинкерной плитки, брусчатки. Рекомендуется использовать для мостовых, а также фасадов, террас, балконов. Подходит для полов с обогревом. Хорошо подходит для нанесения машиной для заполнения швов. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

### Фасовка и хранение

**Фасовка:**

Мешок 25 кг, на поддоне 48 шт. (1200 кг)

**Цвета:**

белый, серый, темно-серый, черный, багама, каштан, коричневый, красно-коричневый, охра.

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяца (от даты производства).

### Одобренный

ÖNORM EN 13888

### Технические характеристики

Расход воды: ок. 0,19 л/кг

Жизнеспособность: ок. 40 мин

Пешеходная нагрузка: через 24 ч

Ширина шва: 4-50 мм

Расход сухой смеси: в зависимости от размера камня, ширины и глубины шва (определяется тестированием). **Техническая спецификация Системы плиточной облицовки 01**

## Применение

### Инструменты:

Низкооборотный миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, губка, контейнер для воды. После использования промыть инструменты водой!

### Подготовка основания:

Плиточный клей должен полностью высохнуть. Края швов очистить от пыли, остатков раствора, других загрязнений и увлажнить губкой.

Затирка рекомендуется для бетона, натурального камня, брусчатки, мостовых, клинкерной плитки.

Использование ограничено при высоких нагрузках (промышленные помещения, автомобильные мойки и т.д.).

Затирка непригодна для устройства кислотостойких полов, деформационных швов, эксплуатации в условиях постоянно присутствующей влаги

### Приготовление раствора:

Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать в течение ок. 5 мин при помощи миксера до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать технологическую паузу ок. 5 мин, после чего еще раз перемешать.

### Пропорции смешивания:

ок. 4,6 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).

### Заполнение швов:

Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно протрите поверхность плитки мягкой влажной губкой. Чаше споласкивайте губку, но избегайте ее чрезмерного увлажнения. Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой тряпкой.

В течение 24 часов после завершения работ необходимо защищать поверхность от механической нагрузки (ходжения). Чтобы избежать образования пятен в затирке, перед проведением работ необходимо дать плиточному клею полностью высохнуть и удалить остатки клея из швов. Полная однородность цвета достигается при использовании затирки одной производственной партии.

**Внимание:** Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5° С или выше +30° С.

### Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

### Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или

дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.

Decolor d.o.o  
Osredke 8  
1262 Dol pri Ljubljani  
t: +386-(0)1-777-60-10  
f: +386-(0)1-777-60-19  
[info@decolor.si](mailto:info@decolor.si)  
[www.decolor.si](http://www.decolor.si)